ОЛИ-АКВА FLEX Паркетный лак

Описание продукта
Однокомпонентный водоразбавляемый паркетный лак, существенно уменьшающий склонность паркета к ребросклеиванию без предварительного грунтования. Благодаря низкому напряжению, образующемуся в лаковой пленки, этот лак минимизирует опасность возникновения трещин в паркете. ОЛИ-АКВА FLEX является полноценной альтернативой к паркетным лакам, содержащим растворители.

Свойства
- Уменьшение склонности к ребросклеиванию подтверждено независимыми экспертизами
- Очень хорошая наполняющая способность
- Хорошая стойкость к хим. и механическим нагрузкам
- Великолепное растекание, прост в обращении
- Чрезвычайно светостойкая, высокопрозрачная лаковая пленка не искажающая естественный вид древесины
- Очень хорошая стойкость к следам каблуков
- Отвечает требованиям по безопасности скольжения R 9
- Классификация по коду ГИС: W2+

Области применения
Дощатые полы, паркетная брусчатка, торцевой (вертикально уложенный) паркет, паркетные полы с подогревом. Не отвечает требованиям ДИН 18032 по параметру трения скольжения.

Номер артикула

Степень блеска	полуматовый	420 932 03
Упаковка	5 литров	

Сырьевая основа
Высококачественная полиуретановая дисперсия, модифицированная маслами.

Срок хранения
6 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время хранения и транспортировки должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C .

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Указания по применению
Перед применением упаковку с лаком хорошо взболтать!
Возможно нанесение валиком, или кистью. Общий расход лака должен быть не менее 300 г/м² для жилых помещений и не менее 360 г/м² для коммерческих помещений. Минимальная температура помещения во время проведения паркетных работ - не менее +15 °C!

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед окончательной шлифовки паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИ-Раствора для шпатлевания и шлифовальной пыли. Паркет должен быть сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной пыли, силикона и т.д.

Грунтование
ОЛИ-АКВА FLEX
ок. 100 g/m²

Ок. 2-3 часа

Нанесение лака (1 слой)
ОЛИ-АКВА FLEX
ок. 130 г/м²

ок. 5-6 часов

Шлифовка зерно K 120-150

Нанесение лака (2 слой)
ОЛИ-АКВА FLEX
ок. 130 г/м²

ок. 5-6 часов

Окончательная прочность пленки - после 8 - 10 дней

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении 20 °C и 50% относительной влажности воздуха).

Уход
Для регулярной чистки и ухода за паркетом мы рекомендуем нашу серию ОЛИ-АКВА-Средства для ухода за паркетными полами.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.ru e-mail: oli-lacke@mail.ru